

## Prüfzeugnis

**BBV 0819285-01**

**Datum: 08.05.2008**

**Auftraggeber:**

Natursteinwerk Rinsche GmbH  
Grabbenweg 1

59609 Anröchte-Klieve

**Auftrag:**

vom 14.04.2008      eingegangen am 18.04.2008

**Inhalt des Auftrags:**

Prüfung von Naturwerkstein auf Rohdichte und offene Porosität

**Probenmaterial:**

5 Würfel                      50 mm x 50 mm x 50 mm

**Eingeliefert:**

am 18.04.2008

**Probennahme:**

keine Angaben

**Kennzeichnung:**

Schichtungsverlauf, (A - E) / G  
interne Labornr.      066

**Angaben des Auftraggebers zum Gestein:**

Handelsübliche Gesteinsbezeichnung      Anröchter Stein grün

Petrographische Bezeichnung      Kalksandstein

Bruchort:      Anröchte - Klieve

Jede Veröffentlichung in Kürzung oder Auszug bedarf der vorherigen Genehmigung durch die LGA Bautechnik GmbH.

LGA Bautechnik GmbH • Dreikronenstraße 31 • D-97082 Würzburg  
Tel.: +49 (0) 931 4196-112 • Fax: +49 (0) 931 4196-200  
E-Mail: [doris.goebel@lga.de](mailto:doris.goebel@lga.de) • <http://www.lga.de>

**Sitz und Registergericht Nürnberg HRB 20586**  
Geschäftsführer: Peter Tolls, Hans-Hermann Ueffing  
Steuer-Nr. 241/115/90733      Ust-IdNr. DE813835574

Naturstein, Glas, Fassade

**Prüfergebnisse**

Die Prüfergebnisse beziehen sich auf die von der Prüfstelle geprüften Proben.


**Rohdichte**

Prüftag: 18.04. - 08.05.2008

Prüfkörper: Würfel 50 mm x 50 mm x 50 mm

Probe Nr.	Trockenrohddichte g / cm <sup>3</sup>	offene Porosität %
A G	2,541	5,0
B G	2,453	9,8
C G	2,461	8,6
D G	2,455	9,6
E G	2,430	9,9
Mittelwert	2,468	8,6
Orientierungswert	-	-
Probenvorbereitung und Prüfung nach DIN EN 1936: 1999-07		

LGA Bautechnik GmbH  
Materialprüfinstitut



Dr. Brändlein



Bearbeiter  
de



Dipl.-Ing. (FH) Deppisch